







## ■ ガラスフィルム特性一覧表


種類	名称	グレード名	PET 厚ミクロン	全厚 ミクロン	遮蔽 係数
<b>遮熱シルバーシリーズ</b>					
タイプ 熱線 反射	ライトシルバー	RS50A	50	65	0.65
	シルバー	RS35A	50	65	0.48
	ダークシルバー	RS20A	50	65	0.27
<b>遮熱クリアシリーズ</b>					
タイプ 透明 遮熱	スーパー IR8070	IR8070	50	67	0.82
	スーパー IR7480	IR7480	50	67	0.68
	スーパー IR7090	IR7090	50	67	0.56
<b>透明フィルムシリーズ</b>					
タイプ 透明	飛散防止	GS50K	50	68	0.98
	貫通防止	GS200K	200	225	0.95
	強貫通防止	GS350	300	350	0.95
<b>凹凸ガラス用シリーズ</b>					
	凹凸用飛散防止	OTT50	50	150	0.80
	凹凸用遮熱	OTE50	50	150	0.45
	凹凸用貫通防止	OTA390	190	390	0.80

### ■ お取り扱いにおける注意事項

- 熱割れについて

	可視光線 %		日射 %			IR 遮断	熱貫 流率	グリーン 購入対象	外貼 り用
	透過	反射	透過	反射	吸収				
	55.1	23.6	44.7	19.1	36.2	66.2	5.9		
	39.0	39.5	29.1	34.2	36.7	75.2	5.7		
	17.0	60.5	12.5	53.3	34.2	89.4	5.5		
	76.0	7.0	62.0	7.0	31.0	70.0	5.8		
	77.3	13.5	47.5	14.9	37.6	82.0	5.7		
	66.8	17.2	39.3	24.5	36.2	95.6	5.6		
	87.5	6.0	85.7	10.5	3.8	—	6.0		
	86.2	8.0	81.0	10.4	5.5	—	6.0		
	86.0	9.0	80.0	9.0	11.0	—	6.0		
	73	9	60.0	8	32	—	5.9		
	39.0	39.5	29.1	34.2	36.7	—	5.7		
	70	9	60.0	8	32	—	5.9		

フィルムの透明度  
ガラスのみを1とした場合の遮蔽目安

 外貼り用もごさいます。

透明以外のフィルムをご使用になる際は、ガラスの温度が上昇し熱割れを起こす場合があります。

光学特性をご参照の上、十分ご注意ください。

●施工後のメンテナンスについて

乾拭きを避け、柔らかい布やゴムのワイパーを使用してください。

汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた水溶液をご使用ください。

●ご使用におけるご注意

尖ったものなどが当たるとフィルムが破損する場合があります。また、タバコの火などによっても変形、破損の原因になりますのでご注意ください。

## ■保証

原則として5年の製品保証となっておりますが、一部製品や詳しい保証内容や施工の伴う場合には別途ご確認ください。

※製品の内容は予告無く変更される場合があります。ご採用前にあらかじめ

※製品、施行の詳しい内容につきましては販売代理店、工事店までお問合せ

NEXFIL社 ガルワレ社 輸入元総代理店

**株式会社 サイバーレップス**

〒270-0164

千葉県流山市流山八丁目 1315-1

TEL: 04-7150-1700 FAX: 04-7150-1719

URL: <http://www.cyber-reps.com/>

E-mail: [sale@cyber-reps.com](mailto:sale@cyber-reps.com)

お問合せ

施工条件、対象物などにより適用できない場合があります。

在庫のご確認をお願いいたします。

いただくか、ホームページなどをご参照ください。

とは